

Colorcoat® SDP 50 Kleuren



Gedrukte kleuren zijn alleen bedoeld als richtlijn.

Vraag ons om een monster om de exacte kleur en textuur te beoordelen voordat u een specificatie opgeeft.

Colorcoat® SDP 50 is een esthetisch, duurzaam en robuust voorgelakt staal met een lange gegarandeerde levensduur. Het is het perfecte materiaal voor profielen en sandwichpanelen, voor daken en gevels van premium architectonische projecten.

- Een 50µm coating voor een verbeterde kras- en slijtvastheid in combinatie met uitstekende corrosiebescherming.
- Colorcoat® SDP 50 voldoet aan de aanbeveling van de IFBS om een laagdikte van minimaal 45 µm voor te schrijven voor daken die worden gebruikt voor nutsvoorzieningen of zonne-installaties.
- Het product heeft een lage CO₂-voetafdruk, optioneel verkrijgbaar met Lower Carbon Embodied en Zeremis® Carbon Lite (mass-balanced).
- Ruv4 en RC5+
- Een door derden geverifieerde EPD is beschikbaar.
- Voldoet aan REACH.
- Tot maximaal 25 jaar garantie.

Breed scala aan kleuren

Colorcoat SDP 50 is verkrijgbaar in diverse verschillende standaard dak- en gevelkleuren, waaronder een aantrekkelijke reeks metallic kleuren met sprankelend effect. De metallic reeks omvat een kopergroene metallic en een zilverwitte metallic.

Niet-standaard kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Er zijn productiehandmonsters beschikbaar voor de beste beoordeling van textuur, kleur en effect. Om de consistentie van de kleur op een enkel dak- of gevelvlak te garanderen, wordt aanbevolen om materiaal uit dezelfde productiebatch te gebruiken.

Bovendien moet voor metallic kleuren de montage-richting van oppervlakken consistent zijn.

Tata Steel Performance Garantie

- Tot 25 jaar garantie
- Volledige dekking gedurende de gehele periode
- De garantie geldt ook als er zonnepanelen zijn geïnstalleerd
- Garantie start automatisch. Geen verdere actie vereist
- Volledige dekking zonder registratie binnen Europa

De actuele garantieperiode en -voorwaarden staan vermeld op het garantiedocument.

Typische Eigenschappen

Colorcoat® SDP 50		Test norm
Nominale dikte organische coating	50 µm	EN 13523 - 1
Glans graad (60°)	20 - 40%	EN 13523 - 2
Krasbestendigheid (g)	> 3000	EN 13523 - 12
Flexibiliteit:		
Minimale buigradius	1T@16°C	EN 13523 - 7
Hechting	1T	EN 13523 - 7
Corrosie weerstand:		
Zoutspoeitest	1000 uur	EN 13523 - 8
Condensetest	1000 uur	EN 13523 - 26
Corrosieweerstand categorie	RC5+	EN 10169
UV categorie	Ruv4	EN 10169
Reactie op brand, klasse*	A1	EN 13501 - 1

Algemene opmerkingen

- De corrosie weerstand wordt bereikt bij een zinkgewicht van ZM140 gr/m² (MagiZinc®) of Z275 gr/m².

* De brandclassificatie is afhankelijk van de dikte. Dubbelzijdige optie is mogelijk, voor verdere informatie neem contact op met Tata Steel.

Contactgegevens

Tata Steel Nederland

Wenckebachstaat 1
1951 JZ Velsen-Noord
Nederland
E: Connect.Colors@tatasteeleurope.com
www.tatasteelnederland.com

Tata Steel Maubeuge SAS

22, Av. Jean de Beco
59720 Louvroil
Frankrijk
E: Connect.Colors@tatasteeleurope.com
www.tatasteelnederland.com

Handelsmerken van Tata Steel

Colorcoat®, MyriaPlus®, MagiZinc® en Zeremis® zijn handelsmerken van Tata Steel. Hoewel zorgvuldigheid is genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in deze publicatie accuraat is, aanvaarden noch Tata Steel, noch haar dochterondernemingen, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of voor informatie die misleidend is. De klant dient zich te overtuigen van de geschiktheid van de materialen voor de toepassing voordat materialen van Tata Steel of dochterondernemingen worden ingezet.

Tata Steel IJmuiden BV is in Nederland geregistreerd onder nummer 34040331 op het adres Wenckebachstaat 1, 1951 JZ Velsen-Noord, Nederland.

Tata Steel Maubeuge SAS is geregistreerd in Frankrijk onder nummer 445 720 295 RCS Valenciennes, op het adres 22, Av. Jean de Beco, 59720 Louvroil, Frankrijk.

Copyright 2024 Tata Steel
Language Dutch 0225